

基本信息

产品描述:

本产品是一种耐久、耐磨的双组分液体级高分子橡胶材料，用于表面敷涂和修复、铸造和模具制造等施工场合。

应用范围:

按照贝尔佐纳(Belzona)使用说明书进行混合和施工时，适用于以下应用:

- 泵表面修复
- 隔板修复
- 传动联轴器更换
- 弹性模具铸造
- 减震器铸造
- 导向轴承铸造

施工信息

施工方法

刮板
调料刀
刷涂
浇注

操作时限

操作时限取决于其环境温度。在 20°C (68°F) 时，混合材料的操作时限通常为 12 分钟。具体请参照贝尔佐纳 (Belzona) 使用说明书。

固化时间

固化时间取决于环境条件；具体请参照贝尔佐纳(Belzona)使用说明书。

体积容量

混合材料的体积容量为:

886 立方厘米/千克

443 立方厘米/500 克 (一组)

基料

外观: 淡黄色粘稠液体
密度: 1.1 – 1.2 克/立方厘米
粘度: 190-330 泊 (25°C/77°F)

固化剂

外观: 黑色稀液
密度: 1.06 克/立方厘米
粘度: 11 泊 (25°C/77°F)

混合后特性

外观: 黑色液体
密度: 1.13 克/立方厘米
抗流挂: 250 微米/10 密耳 (最大)
挥发性有机化合物 (ASTM D2369/EPA ref 24) : 0.25% / 2.85 克/升

混合比例 (基料: 固化剂)

重量混合比 (基料: 固化剂) 3.4 : 1

体积混合比 (基料: 固化剂) 3.2 : 1

以上施工信息仅作为初级指导。关于包含推荐的施工程序/技术等全面施工细节，请参照每份产品包装随附的贝尔佐纳 (Belzona) 使用说明书。

耐磨损性

泰伯

根据美国材料与试验协会 (ASTM) D4060 进行测试, 使用 H18 砂轮在 1 千克的承重条件下, 滑动泰伯耐磨损性典型数值为:

干燥环境

30 立方毫米涂层损耗 / 千转 (20°C/68°F 固化 7 天)

潮湿环境

30 立方毫米涂层损耗 / 千转 (20°C/68°F 固化 7 天)

粘合力

90° 剥离粘附力

根据美国材料与试验协会 (ASTM) D429 (修订版) 进行测试, 将该材料与指定表面和推荐表面底胶结合使用, 其典型粘合力数值为:

基材	最大粘合力	失效模式
喷砂低碳钢	186 pli 3320 千克/米	带失效

180° 剥离粘附力

根据美国材料与试验协会 (ASTM) D413 进行测试, 将该材料与指定表面和推荐表面底胶结合使用, 其粘合力典型数值为:

基材	最大粘合力	平均剥离粘附力	失效模式
EPDM (邵氏硬度 A: 75)	20 pli 350 千克/米	5 pli 90 千克/米	基材内聚力
腈 (邵氏硬度 A: 77)	37 pli 655 千克/米	21 pli 375 千克/米	基材内聚力
氯丁橡胶 (邵氏硬度 A83)	28 pli 510 千克/米	13 pli 230 千克/米	基材内聚力
天然橡胶 (邵氏硬度 A: 51)	14 pli 250 千克/米	4 pli 65 千克/米	基材内聚力
商用橡胶 (天然橡胶/丁苯橡胶) (邵氏硬度 A: 72)	14 pli 255 千克/米	9 pli 160 千克/米	基材内聚力
夹布胶片 (商用, 带织物增强) (邵氏硬度 A: 70)	21 pli 375 千克/米	9 pli 155 千克/米	基材内聚力

耐化学性

一旦完全固化, 该材料将对稀无机酸和碱等多种化学品表现出极佳的耐化学性。

* 有关耐化学性的更多详情, 请参照相关耐化学性能表。

抗压性

根据 BS 903 第 A6 部分进行测试, 在 30 分钟的恢复期后, 压缩永久变形典型数值为 24%。

电气性能

介电强度

根据美国材料与试验协会 (ASTM) D149 进行测试, 使用 500V/s 增速时, 介电强度典型值为 7.1 kV/mm

介电常数

根据美国材料与试验协会 (ASTM) D150 进行测试, 在 1.0 V 和 100 Hz 的频率下, 介电常数典型值为 5.02

分散系数

根据美国材料与试验协会 (ASTM) D150 进行测试, 在 1.0 V 和 100 Hz 的频率下, 分散系数典型值为 0.021

表面电阻率

根据美国材料与试验协会 (ASTM) D257 进行测试, 测试电压为 500 V 直流电时, 表面电阻率典型值为 $7.66 \times 10^{12} \Omega$

体积电阻率

根据美国材料与试验协会 (ASTM) D257 进行测试, 测试电压为 500 V 直流电时, 体积电阻率典型值为 $2.30 \times 10^{12} \Omega$

贝尔佐纳(Belzona) 2131

产品技术规范

FN10181



质量保证

若完全按照贝尔佐纳 (Belzona) 使用说明书中的规定对产品进行储存及使用, 本产品能完全满足上述性能。贝尔佐纳 (Belzona) 确保其产品的生产过程严格认真, 经过严格测试, 以达到最佳的质量, 符合世界公认的标准 (美国材料与试验协会 ASTM、美国国家标准局 ANSI、英国标准组织 BS、德国标准化学会 DIN、国际标准化组织 ISO 等)。由于贝尔佐纳 (Belzona) 无法监督本产品的使用过程及其应用环境, 故无法对施工提供质保。

供货及成本

通过贝尔佐纳(Belzona)全球经销商网络, **贝尔佐纳(Belzona) 2131** 可以被快速地递送到施工现场。请联系您所在区域的贝尔佐纳(Belzona)经销商以获得更多信息。

制造商/供应商

Belzona Limited,
Claro Road, Harrogate,
HG1 4DS, UK

Belzona Inc.
14300 NW 60th Ave,
Miami Lakes, FL, 33014, USA

健康和安全

在使用材料之前, 请参考相关的安全数据表

技术服务

我们提供全方位的技术支持, 包括经过全面培训的技术顾问、技术服务人员以及人员完备的研发和质量控制实验室。

The technical data contained herein is based on the results of long term tests carried out in our laboratories and to the best of our knowledge is true and accurate on the date of publication. It is however subject to change without prior notice and the user should contact Belzona to verify the technical data is correct before specifying or ordering. No guarantee of accuracy is given or implied. We assume no responsibility for rates of coverage, performance or injury resulting from use. Liability, if any, is limited to the replacement of products. No other warranty or guarantee of any kind is made by Belzona, express or implied, whether statutory, by operation of law or otherwise, including merchantability or fitness for a particular purpose.

Nothing in the foregoing statement shall exclude or limit any liability of Belzona to the extent such liability cannot by law be excluded or limited.

Copyright © 2016 Belzona International Limited. Belzona® is a registered trademark.

贝尔佐纳(Belzona)产品依据
ISO 9001 注册质量管理体系
制造

